



Marine Engineering

Yayla Mah. Vatan Cad. Meka İş Merk.
No:58 Kat:3 D:15 Tuzla / İSTANBUL
Tel.: 0216-701 23 13 - Fax: 0216-701 23 14



Paslanmaz Çelik Kaynak ve Yüzey Temizleme Kimyasalları

Pelox TS-K 2000 Pickling Paste

Kaynak Temizleyici Jel

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısıl işlem ve her türlü korozyon ve pas lekelerini temizler. AISI 304 -316- 321 ve türevleri için uygundur.

Avantajları

Daha çok ıslatma kabiliyeti,
Daha az reaksiyon zamanı,
Daha kuvvetli dağlama,
Daha geç kuruma süresi,
Su ile daha iyi yıkanma özelliği,
Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısıl işlem ve her türlü korozyon ve pas Sararma yapmadan homojen bir renk.



Reaksiyon Süresi : (20°C de - soğuk çekim)
15 – 60 dakika

Tüketim : 150 - 250 m/kg

Uygulama : Yüzeydeki yağları Pelox FRD ile temizleyin. Kapağı açmadan homojen oluncaya kadar çalkalayın. Uygun bir fırça ile sürün.

Reaksiyon süresi sonunda akan bol, temiz su ile yıkayın.

Dikkat : Sıcak yüzeye uygulamayın. Uygularken gözlük, eldiven, önlük vb. malzeme kullanın. Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.

Paslanmaz Çeliklerin yüzeyi, karıncalanmaya ve paslanmaya karşı koruyucu pasif bir tabaka ile kaplıdır. Isıl ve mekanik işlemler bu tabakayı bozar. Paslanmaya dirençli bu pasif tabaka, yeniden, çok kısa bir sürede oluşturulmalıdır. Bunun için kaynak lekeleri ve diğer yüzey kirlilikleri, kimyasal yöntemlerle yüzeyden tamamen uzaklaştırılmalıdır. Ancak bundan sonra bu pasif tabaka yeniden oluşur. Pelox ürünleri, bu tabakanın oluşumunu garanti eder.